

HYGROSMART® –ADHESIVE ULTRA-2K

Adesivo cementizio bicomponente, ad alte prestazioni, altamente deformabile, a rapida adesione e asciugatura senza scorrimento verticale e tempo di apertura prolungato per piastrelle ceramiche e materiali lapidei

DESCRIZIONE

HYGROSMART®-ADHESIVE ULTRA-2K è un adesivo cementizio (C), altamente deformabile, migliorato, a presa rapida (F), antiscivolo (T) e con tempo aperto prolungato (E), conforme ai requisiti di un adesivo classificato come C2FTE.

RACCOMANDATO PER

Incollaggio su pareti e pavimenti interni ed esterni di piastrelle in ceramica di tutti i tipi e dimensioni, pietre naturali e materiali artificiali.

APPLICAZIONI

- Posa di pavimenti ceramici e lapidei sottoposti a traffico intenso.
- Posa di piastrelle su supporti deformabili: compensato marino, agglomerati di legno, vecchi pavimenti in legno, ecc.
- Posa rapida o riparazione di rivestimenti piastrellati in ambienti quali piscine, gruppi frigoriferi, stabilimenti industriali.
- Posa di piastrelle ceramiche e lapidee anche di grandi dimensioni su facciate, balconi, terrazze.
- Posa di piastrelle in aree soggette a forti sollecitazioni meccaniche e vibrazioni.
- Posa di piastrelle su supporti in calcestruzzo e pareti prefabbricate.

PROCEDURA APPLICATIVA

Preparazione del substrato:

Rimuovere contaminanti di olio, grasso e cera, lattime di cemento, particelle sciolte.

Riempire le irregolarità della superficie con il prodotto necessario.

Mescolare 25 kg di componente A con 6,25 kg di componente B. È preferibile utilizzare un miscelatore meccanico a bassa velocità per ottenere una pasta liscia e omogenea.

Applicare HYGROSMART®-ADHESIVE ULTRA-2K sul substrato con una spatola dentata.

Utilizzare una spatola che garantisca che l'adesivo sia ben distribuito sul retro della piastrella. Per ottenere una buona adesione, stendere prima uno strato sottile di

HYGROSMART®-ADHESIVE ULTRA-2K sul supporto utilizzando il lato liscio della cazzuola, quindi applicare immediatamente un altro strato dello spessore richiesto con una cazzuola dentata in base al tipo e alle dimensioni della piastrella. Le piastrelle devono essere posate premendole con forza per garantire un buon contatto con l'adesivo. In normali condizioni climatiche, il tempo aperto di HYGROSMART®-ADHESIVE ULTRA-2K è di circa 30 minuti.

Le superfici piastrellate con HYGROSMART®-ADHESIVE ULTRA-2K non devono essere lavate o esposte alla pioggia per almeno 3-4 ore e devono essere protette dalla luce solare diretta e intensa per almeno 12 ore.

HYGROSMART® –ADHESIVE ULTRA-2K

CONSUMO

Mosaici e piastrelle di piccolo formato (cazzuola n. 4): 2,5-3 kg/m².

Piastrelle di formato normale (cazzuola n. 5): 3,5-4 kg/m²

Piastrelle di grandi dimensioni e pavimenti esterni (cazzuola n. 6): 5-6 kg/m²

Superfici posteriori e supporti irregolari, pietra naturale (cazzuola n. 10): 8 kg/m² o più.

PULIZIA

Pennelli e utensili possono essere puliti con acqua. Il prodotto essiccato non può essere pulito con acqua e può essere rimosso solo con mezzi meccanici.

CONFEZIONE

Comp. A: 25kg, Comp. B: 6.25kg

Colore: grigio

DATA DI SCADENZA

Il prodotto può essere conservato per un minimo di 12 mesi nella confezione originale non aperta. Deve essere conservato in condizioni asciutte e a temperature di 5-25 °C. Una volta aperto, utilizzare il prima possibile.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

HYGROSMART®-ADHESIVE ULTRA-2K

contiene cemento ed è quindi irritante. Si prega di utilizzare indumenti e dispositivi di protezione durante l'applicazione.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	UNITA'	RISULTATI
Densità apparente del Comp. A	Kg/l	1,50
Densità apparente del Comp. B	Kg/l	1.00-1,05
pH del Comp. B	-	7-8
Pot life nel secchio	min	60-75
Tempo di lavorazione	min	30

NESSUNA DELLE NOSTRE ISTRUZIONI E SPECIFICHE PUBBLICATE, PER ISCRITTO O ALTRO, È VINCOLANTE NÉ IN GENERE NÉ RIGUARDO A DIRITTI DI TERZI, NÉ ESONERA GLI INTERESSATI DALL'OBBLIGO DI SOTTOPORRE IL PRODOTTO AD UN ADEGUATO ESAME DELLA SUA IDONEITÀ. IN NESSUN CASO ALCHIMICA SA SARÀ RESPONSABILE PER DANNI DI QUALSIASI NATURA, DERIVANTI DALL'UTILIZZO O DALL'AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI O DEL PRODOTTO A CUI LE INFORMAZIONI SI RIFERISCONO. ALCHIMICA SA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO LE PROPRIETÀ DEI SUOI PRODOTTI. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA VERSIONE ATTUALE DELLA SCHEDA TECNICA, DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO WEB WWW.ALCHIMICA.COM

